



Компания «Кровальянс ЛТД»
Контакты: +375 (214) 379702
+375 (212) 689075
+375 (44) 5897080
+375 (29) 6744800
fleximast.by



Технический лист 2.03

Мастика герметизирующая битумно-эластомерная МГБЭ Т-65

СТБ 1092 - 2018

Описание продукции:

МГБЭ Т-65 изготавливается путем смешивания битумов нефтяных с полимером, пластификаторами, структурирующими наполнителями и специальными добавками.

Область применения:

Предназначена для герметизации трещин при ширине их вскрытия от 2-5 мм без разделки в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях автомобильных дорог и аэродромов без использования грунтовок.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для Т-65
1. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	65
2. Гибкость на брусе с закругленным радиусом (10±0,2мм)	-
3. Плотность, кг/м ³	1135
4. Водонепроницаемость	выдерживает
5. Пенетрация, мм ⁻¹	Не более 140-48
6. Сопротивление текучести, мм от 0-3 мм	-
7. Отношение прочности сцепления с основанием к пределу прочности при растяжении, не менее 2	5,4
8. Относительное удлинение при растяжении при минус 20 °С, %	40

Порядок проведения работ:

Работы по герметизации и гидроизоляции должны производиться в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5°C.

1. Поверхности должны быть сухими и чистыми.
2. Мастику разогревают в специальных котлах непосредственно на рабочей площадке до рабочей температуры 170-185°C.
3. Запрещается разогрев мастики до температуры более 185°C и хранение их более 8ч в разогретом состоянии.
4. При герметизации швов и трещин при температуре воздуха 25°C герметизированные швы следует присыпать доломитовым наполнителем, мелом, тальком, дробленой резиной или другими тонкодисперсными инертными материалами с целью исключения прилипания к пневматикам колес.

Хранение: в сухом хорошо проветриваемом помещении, на стеллажах или контейнерах при температуре не выше 35°C. Условия хранения и транспортирования мастики не должно допускать деформацию упаковки. Перед непосредственным применением мастики допускается хранение мастики под навесом, исключающим попадание солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Меры безопасности: не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. При обнаружении разлива требуется засыпать песком.

Упаковка: картонные коробки 20 кг. упакованные в антиадгезионную плёнку.