



Компания «Кровальянс ЛТД»  
Контакты: +375 (214) 379702  
+375 (212) 689075  
+375 (44) 5897080  
+375 (29) 6744800  
fleximast.by



Технический лист 1.01

## Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ «ФлексиМаст»

СТБ 1262 - 2001



### Описание продукции:

Представляет собой полностью готовый к применению продукт, состоящий из битума, полимера, растворителя и наполнителя или без него.

### Область применения:

- Устройство и ремонт мастичных кровель в сочетании с армированием (стеклосетка, полимерный геотекстиль и другие материалы) и без армирования.
- Наклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
- Наклеивание теплоизоляционных матов, за исключением пенополистирольных
- Гидроизоляция внутренних и наружных поверхностей из металла, бетона (фундаментов, подвалов, свай, санузлов, эстакад, продуктопроводов и др.)

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для «ФлексиМаст»
1.Теплостойкость при температуре не ниже 90°C, в течении 5 часов	выдерживает
2. Гибкость на бруске с закругленным радиусом (5±0,2мм) при минус 15°C	выдерживает
3. Водопоглощение, % не более 2,0	0,5
4. Водонепроницаемость	выдерживает
5. Прочность сцепления с основанием, Мпа не менее 0,3	0,48
6. Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м не менее 1,0	8,18
7. Условная прочность при растяжении, Мпа не менее 0,2	0,63
8. Относительное удлинение при растяжении, Мпа не менее 100	800
9. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30	64
10. Время высыхания, не более 24ч	соответствует

### Порядок проведения работ:

**Рекомендуемая температура проведения работ от 5°C до 30°**

1. Поверхность очистить от пыли, грязи и рыхлых слоев ржавчины препятствующих сцеплению материала с основанием.
2. Произвести грунтование праймером.
3. Мастика наносится на поверхность путем разлива, далее распределяется валиками, кистями или резиной шваброй.

### Расход:

- Гидроизоляция по бетону: 1,6 кг/м<sup>2</sup>
- Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 1,6 – 1,8 кг/м<sup>2</sup>
- Мастичная кровля 1,6- 1,8 кг/м<sup>2</sup> (на один слой) армирование, второй слой и т.д.

**Хранение:** в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре не ниже 5°C

**Гарантийный срок хранения** 6 месяцев.

**Меры безопасности:** не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. При обнаружении разлива требуется засыпать песком.

**Упаковка:** металлические барабаны 50 л., металлические ведра 20, 10 кг.